

Technische Daten STOP it

Verarbeitungsdaten

| | |
|--|--|
| Mischungsverhältnis: Anti-Rutsch-Korn | 2 (Lack) : 1 (Härter) 4g Korn / 100 g Lack/Härter Mischung |
| Verarbeitungstemperatur Materialverbrauch : | Min. 10°C Bodentemperatur Ca. 50g / m ² (bei nicht saugendem Untergrund) |
| Topfzeit (Verarbeitungszeit): | Max. 2 Stunden |
| Trocknung bei Raumtemperatur : | Staubtrocken: 1h Klebfrei: 4-5h Begehrbar: 12h Durchgehärtet: 24h |
| Reinigung: | Säurefreie Reiniger, ohne Scheuerschwamm |
| Lagerfähigkeit: | 6 Monate |

Gefahren- und Sicherheitshinweise

Gefahren- und Sicherheitshinweise Härter



Achtung



Gefahrenhinweise

Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Kann die Atemwege reizen

Sicherheitsratschläge

Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur im Freien oder in gut gelüfteten Räumen verwenden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Entsorgung des Inhalts/Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.

Enthält:

2-Butoxyethylacetat
Hexamethylen-1,6-diisocyanat.
Isophorondiisocyanat Homopolymer

Inhalt: STOP it für 2 m²: 34 g
STOP it für 10 m²: 250 g
STOP it für 20 m²: 500 g